

# BASIK INTERIOR

**Vopsea** lavabila alba pentru interior

Fișa Tehnică Nr. 79 / 03.11  
Revizie 09 / 2013

**Vopsea acrilică modificată, gata de utilizare, albă, cu putere de acoperire, foarte ușor de aplicat**

## DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru suprafețe de interior (noi sau vopsite anterior) din gips carton, zidărie, tencuială, beton sau ciment.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Aderență bună la suport	Lucrabilitate usoara
Grad de alb si textura fina	Aspect mat
Gata de utilizare	

## CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L)	1.49 ± 0.02	ISO 2811
Substanțe nevolatile (%)	56 ± 2	ISO 3251
Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm, (cP)	4500 – 6500	ISO 2555
pH	8 – 10	
Grad de alb	W <sub>i</sub> = min 89	SR ISO 6504-3 / 2003 ASTM E 313-05
Grad de ingalbenire	Y <sub>i</sub> = max.0.75	SR ISO 6504-3 / 2003 ASTM E 313-05
Raportul de Contrast, CR	Min.98	ISO 6504-3
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE- HG 735 / 2006	A/a-SBA Ziduri interioare cu substrat mineral 75 – Faza I 30 – Faza II	
Compuși Organici Volatili, VOC, (g/L) Produsul gata de aplicat	24	ASTM D 3960 SR EN ISO 11890-2
Randament teoretic (m <sup>2</sup> /L/strat)	13-15 *)	ISO 6504
Termen de valabilitate	12 luni	

\*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței și de condițiile și metoda de aplicare.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
  - Fisuri - cu **chit de finisaj**. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă MESTERICA Grund gata de utilizare, după care se aplica 2 straturi de vopsea **BASIK**.
  - Crăpături - se repară cu chit de umplere. După uscare se șlefuieste zona și se desprăfuieste. Se finisează cu chit de finisaj, se șlefuieste din nou, după care se aplică 1 strat de amorsă **BASIK**, gata de utilizare, după care se aplica 2 straturi de vopsea **BASIK**;

## DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Str. Atomistilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov  
Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01

e-mail: [office@druckfarben.ro](mailto:office@druckfarben.ro)

# BASIK INTERIOR

**Vopsea lavabila alba pentru interior**

Fișa Tehnică Nr. 79 / 03.11  
Revizie 09 / 2013

- Suprafețele care prezintă pete de mucegai, ciuperci, alge: se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu **soluție antimucegai**. După 24 ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu BASIK, gata de utilizare, după care se aplica 2 straturi de vopsea **BASIK**.
- Suprafețele pătate de fum de țigară se tratează mai întâi cu 1 – 2 straturi de soluție care să le blocheze (pe bază de apă sau pe baza de solvent); după 24 ore se poate aplica vopseaua.
- Suprafețele noi din ciment, beton sau tencuială se amorsează cu BASIK, gata de utilizare, după care se aplica 2 straturi de vopsea **BASIK** după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.
- Suprafețele vopsite anterior se pot revopsi fără amorsare prealabilă dacă stratul vechi de vopsea este solid și portant (nu prezintă exfolieri, blistere etc).

Pentru o amorsare eficientă, se testează gradul de absorbție al suprafeței pe o suprafață mică. Amorsa aplicată nu trebuie să formeze strat lucios după uscare.

## PREGĂTIREA PRODUSULUI

- Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării.
- Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate;

## PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții de mediu: NU APLICAȚI PRODUSUL la temperatură < 10 °C sau > de 35 °C și în condiții de umiditate relativă > 50%.

Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatura suport 10 - 25°C și umiditate de max.15%

Unelte: pensula, rola

Aplicare:

Se aplică 2 straturi de vopsea lavabila BASIK pe suprafața pregătită corespunzător, fără a mai fi nevoie de diluție.

Timpu minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4 – 6 ore, în funcție de temperatură. Timpu de uscare superficială este de 1 – 2 ore (la 25°C, umiditate relativă 50%).

Timpu de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

Curățare unelte: cu apă și detergent sau săpun, înainte și după utilizare.

**Suprafața rezistă la apa după 15 zile de la aplicare și poate fi curată după 28 de zile de la aplicare.**

**AMBALARE:** 10L, închis etans, etichetat corespunzător.

## MĂSURI DE SECURITATE

S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. S 62 - În caz de înghițire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul(recipientul) sau eticheta.

Pentru mai multe informații consultați Fișa de Securitate a acestui produs.

**NU CONTINE PLUMB SAU MERCUR !**

**DRUCKFARBEN ROMANIA SRL**

Str. Atomiştilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov  
Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01

e-mail: [office@druckfarben.ro](mailto:office@druckfarben.ro)

Page 2 of 3

F.PL.R&D 01.10 / 24

# BASIK INTERIOR

**Vopsea lavabila alba pentru interior**

Fișa Tehnică Nr. 79 / 03.11  
Revizie 09 / 2013

---

**DEPOZITARE ȘI TRANSPORT:** în spații acoperite, uscate (umiditate relativă < 50%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 35 °C.

**A SE FERİ DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!** Pe durata depozitării, ambalajele trebuie să fie închise etanș.



---

**DRUCKFARBEN ROMANIA SRL**

Str. Atomiştilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov  
Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01

e-mail: [office@druckfarben.ro](mailto:office@druckfarben.ro)

Page 3 of 3

F.PL.R&D 01.10 / 24